

**ПРОТОКОЛ № 505/23.11.06**

Испытания щебня из дробленого бетона  
(ДСГУ Б.В.2.7-71-98)

Лабораторный № 404 по заявке № 378 от « 20 » ноября 2006 г.

Материалы: щебень из дробленого бетона фр. 5-70

Наименование показателей	Требования ДСТУ 2.7.- 74-98	Результаты лабораторных испытаний
1. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, %	1,0 - 2,0	1,65
2. Содержание глины в комках, %	0,25 - 0,35	нет
3. Содержание пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен, %	15-25	16
4. Марка по дробимости		400 (18)
5. средняя плотность, г/см <sup>3</sup>		2,32
6. объёмная насыпная масса для перевода количества поставляемого щебня из весовых единиц в объёмные, кг/м <sup>3</sup>		1273
7. Пустотность, %		45,1%
8. Содержание зерен слабых пород, %		8,2

Зерновой состав, проценты

сита	70	40	20	10	5	<
Частные остатки, %	15.6	17.0	32.0	22.1	9.0	4.3
Полные остатки, %	15.6	32.6	64.6	86.7	95.7	100.0

Начальник лаборатории

Н.Н.Зайченко

